

SOLIMIDE HT-340 加熱処理後の熱収縮データ

処理温度 300℃
処理時間 1時間

		SOLIMIDE HT-340 サンプル 1		SOLIMIDE HT-340 サンプル 2	
加熱処理前	厚さ	51.664 (mm)	2.034 (in)	50.952 (mm)	2.006 (in)
	長さ	257.175 (mm)	10.125 (in)	257.175 (mm)	10.125 (in)
	幅	128.588 (mm)	5.0625 (in)	128.588 (mm)	5.0625 (in)
	重量	12.06g		11.64g	
加熱処理後	厚さ (in)	50.267 (mm)	1.979 (in)	49.428 (mm)	1.946 (in)
	長さ (in)	256.388 (mm)	10.094 (in)	256.388 (mm)	10.094 (in)
	幅 (in)	125.413 (mm)	4.9375 (in)	125.413 (mm)	4.9375 (in)
	重量	11.73g		11.45g	

※メーカーでの社内試験における計測値であり、物性等を保証するものではありません。

2017年10月11日
極東貿易株式会社
新素材部機能資材課