



F10-634

熱硬化性難燃性フィルム

主な特長

- 優れたテクスチャ保持性。
- 優れた接着性と色の一貫性。
- 取り扱いやすさ。

概要

F10-634は、フッ素化フィルムとの接着性に優れた熱硬化性難燃性フィルム接着剤です。F10-634には、主に航空機の内装部材用のエンボス装飾品のテクスチャを保持し、難燃性を持たせるという用途があります。F10-634が硬化しますと、優れた耐溶剤性と耐熱性を発揮します。また、F10-634はデカブロモジフェニルエーテルを使用せずに配合されています。

主なメリット

- ・ 室温で保管可能。
- ・ 硬化後も柔軟性を維持。
- ・ 一般的な航空機用内装基材との使用時、CSL基準65/65のFAA要件に準拠。

荷姿

F10-634は、幅60インチ、ロール長は120リニアヤードです。

保存期間

F10-634の保存期間は、推奨の保管条件下で1年です。

保管と取扱い

40~80 °F (4~27°C) の乾燥した場所に保管してください。



通常の物理特性

内容	仕様
外観	白色フィルム
ライナー特性	天然ラテックス60#クラフト紙
乾燥フィルム重量	130 g/m ² (0.027 lbs/ft ²)
乾燥フィルム厚さ	3.0 mils
揮発性	<3.0 %

貼付手法

この接着フィルムは、施工次第で、剥離紙の有無を問わず処理できます。エンボス加工樹脂を基材にのせ、テクスチャメディウムを加えます。温度を300~330° F (143~155°C) までに徐々に上げていきます。圧力 (100psi が望ましい) をかけながら10分以上温度を保ちます。次に、圧力を維持しながら、材料を徐々に冷まします。本商品はBostik社製の接着剤と一緒に使用するよう開発されています。当社の接着剤や航空機関連商品の詳細に関する航空機関連のパンフレットをご希望の方は、当社にお問い合わせください。

健康上及び安全上のご注意

接着剤の正しい取り扱いや除去、流出防止方法につきましては、ご使用になる前に安全データシートをご参照ください。汚染防止のため、容器に蓋をしておいてください。

製品保証

保証につきましては、www.bostik-us.comをご覧ください。または、Tel. 800-726-7845までご連絡ください。当社は、法律が許す最大限まで、商品性の保証や特定目的適合性などこれらに限らず、明示的にも黙示的にもいかなる保証をいたしません。保証で特に規定がない限り、保証に違反した場合の唯一の救済方法は、商品の交換か、購入代金の返金です。当社は、法律が許す最大限まで、直接損害、付随的損害、派生的損害、または特別損害に対していかなる責任を負うものではありません。黙示的保証の免責は、特定のクラスの購入者には適用されません。またある特定の州には付随的損害や派生的損害の除外または限定を認めていないため、上記の限定がお客様に適用されない場合がございます。製品をご使用になる前に、本来の目的に対する商品の適合性を試験するのは購入者の義務です。保証が及ぶのは元の購入者のみで、移転または譲渡はできません。不具合商品に対する請求の申し立ては、問題の発見から30日以内に必ず行い、購入証明書類と一緒にご提出ください。

<お問い合わせ> _____

 極東貿易株式会社 新素材部

〒100-0004

東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル7階

TEL 03-3244-3846

E-mail : amd.hp01@kbk.co.jp

URL: <http://www.kbk.co.jp/>

本書は、既刊の全ての資料に取って代わるものとする。

11.10.2016