



FPA110-1FR

熱可塑性難燃性フィルム

主な特長

- 優れた難燃性。
- 改装時の剥がしやすさ。
- BMS 5-158タイプII製品仕様を満たす。

内容

Bostik社製FPA110-1FRは、輸送業界向けに開発された熱可塑性難燃性フィルム接着剤です。FPA110-1FRは、PVF、ビニール、アルミニウム、ポリアミドフィルム、フェノール性プリプレグ、各種布地やウールに対する接着性に優れています。本商品を使用することで装飾積層材を壁や家具に接着することができます。また、改装時には容易に剥がすことができます。

特長

- ・熱可塑性接着フィルム。
- ・220~235°F (104~113°C) で熱活性化。
- ・200°F (93°C) の耐熱性。

特長

- ・優れた難燃性。
- ・航空機の改装時にPVF装飾品の側壁接着可能。
- ・ブラテン印刷や真空圧着処理で接着可能。

基本的な用途

- ・剥離可能な装飾ラミネート。
- ・PVF装飾品の接着。
- ・テキスタイルの接着。

使用方法

FPA110-1FRは、装飾ラミネート用のフィルムとして開発されたもので、220~235°F (104~113°C) で装飾品の裏側に貼り付けることができます。また、裏面粘着式の装飾品を同様の温度と20~50psi (138~345kPa) で粒状コアパネルに真空圧着することも可能です。

荷姿

FPA110-1FRは、厚さ1ミリ (25ミクロン)、幅53及び59インチ (135及び150cm)、ロール長は500y (457m) です。



通常の物理特性

内容	仕様
外観	オフホワイト
フィルム重量	32 g/m ²
フィルム密度 (25°C)	1.6 g/cm ³ (13.3 lb/gal)
SAFT耐熱性	200°F (93°C)
サイズ	
フィルム厚さ	1.0 mils (25 microns)
幅	53及び59インチ (135及び150cm)
長さ	最長500y (457m)
コア内径サイズ	3 in (7.6 cm)

保存期間

40~80°F (4~27°C) で乾燥した場所に保管してください。保存期間は、これらの条件下で約24か月です。

詳細について

詳細については、SDSをご参照ください。

製品保証

保証につきましては、www.bostik-us.comをご覧ください。または、Tel. 800-726-7845までご連絡ください。当社は、法律が許す最大限まで、商品性の保証や特定目的適合性などこれらに限らず、明示的にも黙示的にもいかなる保証をいたしません。保証で特に規定がない限り、保証に違反した場合の唯一の救済方法は、商品の交換か、購入代金の返金です。当社は、法律が許す最大限まで、直接損害、付随的損害、派生的損害、または特別損害に対していかなる責任を負うものではありません。黙示的保証の免責は、特定のクラスの購入者には適用されません。またある特定の州には付随的損害や派生的損害の除外または限定を認めていないため、上記の限定がお客さまに適用されない場合がございます。製品をご使用になる前に、本来の目的に対する商品の適合性を試験するのは購入者の義務です。保証が及ぶのは元の購入者のみで、移転または譲渡はできません。不具合商品に対する請求の申し立ては、問題の発見から30日以内に必ず行い、購入証明書類と一緒にご提出ください。

<お問い合わせ> _____



極東貿易株式会社 新素材部

〒100-0004

東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル7階

TEL 03-3244-3846

E-mail : amd.hp01@kbk.co.jp

URL: <http://www.kbk.co.jp/>

本書は、既刊の全ての資料に取って代わるものとする。

10.02.14